

ステンレス鋼サニタリー管 Stainless steel sanitary pipes

(JIS G 3447-1997抜粋)

管の外径、厚さ、寸法許容差

呼び(参考表示)	外径 mm	外径の許容差	厚さ mm	厚さの許容差	長さ m
1.0 ^S	25.4	±0.15	1.2	±10%	4又は6
1.25 ^S	31.8	±0.16	1.2		
1.5 ^S	38.1	±0.19	1.2		
2.0 ^S	50.8	±0.25	1.5		
2.5 ^S	63.5	±0.25	2.0		
3.0 ^S	76.3	±0.25	2.0		
3.5 ^S	89.1	+0.30 -0.40	2.0		
4.0 ^S	101.6	+0.35 -0.40	2.0		
4.5 ^S	114.3	+0.40 -0.60	3.0		
5.5 ^S	139.8	+0.40 -0.80	3.0		
6.5 ^S	165.2	+0.40 -1.20	3.0		

備考：外径の測定方法は、周長による。この場合、周長を円周率3.1416で除して求める。ただし、管軸に直角な平面での外径の測定値と外径との差は、±1%とする。